

KARTA INFORMACYJNA**ESTAPLAST 35(BV)****Domieszka uplastyczniająca do wyrobów wibroprasowanych****Opis produktu:**

ESTAPLAST 35(BV) wielofunkcyjna i skoncentrowana domieszka plastykująca do produkcji wyrobów betonowych o konsystencji K1 w tym barwionych wyrobów wibroprasowanych.

Zastosowanie:

Domieszka do betonów wibroprasowanych, zwiększająca spoiwość, ułatwiająca zagęszczanie, pozwala na zaciąganie ścianek bocznych umożliwiając w ten sposób ich zamknięcie. Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać równomierne i trwałe wybarwienie bez smug i przebarwień.

Znajduje zastosowanie w produkcji:

«kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.

«płytki elewacyjne, płyty chodnikowe

«krawężniki obrzeża

«galanteria betonowa

«elementy małej architektury

Właściwości:

«Poprawia zwilżalność ziaren cementu

«Zwiększa wytrzymałość końcową produkowanych elementów

«Posiada dobre właściwości uplastyczniające

«Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie

«Zapewnia wzrost produktywności

«Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość

«Poprawia urabialność świeżej mieszanki

«Poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni

«Redukuje siły przyczepności między betonem a formą

«Redukuje podciąg kapilarny wody

«Wyraźnie zwiększa gęstość

«Zwiększa mrozoodporność i odporność na chemiczne substancje odladzające

«Ułatwia zagęszczanie i wbudowanie mieszanki betonowej

«Nie zmienia koloru betonu

«Nie wytwarza wykwitów

«Ekonomiczne dozowanie

«Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

Dane techniczne:

Postać	ciecz
Gęstość	-1,16g/cm ³
Barwa	od brązowej do ciemnobrązowej
Zawartość chlorków	spełnia wymagania

Dozowanie:

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy określić ją podczas prób

Zakres dozowania	0.3-1.1% w stosunku do cementu
Zalecane dozowanie	0.4-0.8% w stosunku do cementu

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 35(BV) należy dodawać bezpośrednio do gotowej mieszanki lub wraz z wodą zarobową.

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania.

Przy dozowaniu z innymi produktami BAUFERT, należy ESTAPLAST 35(BV) dodać jako pierwszy

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszczeniami

Dane produktu:

Certyfikaty i atesty	Atest PZH HK/B/0183/01/2013 Atest ZKP 1023-CPD-0298 F/b ISO 9001:2008 Spełnia PN-EN 934-2:2010:T3.1/3.2
-----------------------------	--

Opakowania	30litrów, 220litrów, 1000litrów
-------------------	---------------------------------

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość produktu ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób należy przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym producenta